



vbblikk as



FDV-Dokumentasjon – 0,9/1mm lakkert aluminium

1. Generell informasjon

- Prosjektnavn:
- Adresse/anlegg:
- Byggherre/oppdragsgiver:

2. Beskrivelse av leveransen

Våtlakkert materiale fra Arconic. Lakkvalitet PVDF er utviklet for bygg og fasadeapplikasjoner. Lakken har gode knekkeegenskaper, men man kan oppleve en lys krakelering i knekkesone ved bukking.

3. Brukerveiledning

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

PVDF lakkert aluminium kan vaskes og rengjøres med milde vaskemidler (PH-nøytrale med verdi mellom 5-9. Det anbefales å benytte en myk svamp, klut, børste etc, uten slipemidler. Vask med høytrykk anbefales ikke, da det kan skade og forringe lakken. Dersom høytrykk allikevel brukes, ikke høyere trykk enn 30bar. Skyll av med kaldt vann og tørk av med egnet klut.

Ettersyn og kontroll:

Platene kontrolleres ved overflaten, klippekanter, himlinger mm. For smussdannelser, riper eller skader. Lakkskader kan utbedres med egnet lakk eller maling, som kan fås ved fargehandel eller lakkeringsverksteder.

4. Vedlikeholdsplan

Hyppigheten av vask og vedlikehold avhenger av miljøet platene utsettes for, og hvilken applikasjon platene har. En generell føring er at overflaten bør rengjøres regelmessig, minst 1-2 ganger per år. Dette vil gjøre produktets visuelle fremtoning mer konstant, og det vil kunne forlenge levetiden. I korrosive eller forurensede miljøer anbefales hyppigere vedlikehold. Fasadevask bør utføres av profesjonelle aktører.